安徽高分子国检中心

180021114058

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10568

22205742

检 验 检 测 报 告

Test Report

国质检字第2022-GC-0689

Report No.

Sample Name:

样 品 名 称：鱼鳍式应急防洪屏（L型组合式防洪板）

委 托 单 位：德尼尔科环境技术（苏州）有限公司

受 检 单 位：/

检 验 类 别：委托检验

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司
检 验 检 测 报 告

国质检字第2022-GC-0689

样品名称 Sample Name	鱼鳍式应急防洪屏（L型组合式防洪板）		商标	/	
生产日期/批号 Manufacture Date/Batch No.	20220608		规格型号 Model No.	FF105	
受检单位	/				
生产单位 Manufacturer	德尼尔科环境技术（苏州）有限公司				
委托单位名称及地址	德尼尔科环境技术（苏州）有限公司/苏州工业园区兴浦路200号联东U谷7栋4F				
委托人/联系方式	----/----				
抽样单位/抽样人	/ //				
抽样日期	----	检验类别	委托检验	到样日期 Date	2022.07.15
样品数量	1组	抽样基数	/	检验项目	共13项
样品等级	/	样品编号 Sample No.	2022-GC-0689	样品状态	正常
检验依据 Test Standards	GB/T1040.2-2006《塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》、GB/T1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》、GB/T16422.3-2014《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》、GB/T9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》				
检测日期	2022.07.15 - 2022.07.25			检测地点	本实验室
检验结论	该样品本次检验数值见附页。 2022 年 07 月 25 日 （复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效）				
备注	样品描述：挡水面为L型曲面结构，拼接方式为弹簧锁扣式，底部配有可拆卸柔性材料的鱼鳍式防渗件				

批准：吴雄志　　审核：江小平　　编制：汪翔

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司
检 验 检 测 报 告

国质检字第2022-GC-0689

序号	检 验 项 目 Test Items		技术要求	检验结果 Result	单项评价	检测方法 Test Method
1	外观 Appearance		/	成型饱满，结构完整，无裂纹、无气泡、无杂质，色泽均匀	---	目测 Visual
2	尺寸 Dimensions	长，mm Length	/	1021	---	GB/T8806-2008
		宽，mm Width	/	1050	---	GB/T8806-2008
		高，mm Height	/	1002	---	GB/T8806-2008
3	厚度，mm Thickness		/	5.5	---	GB/T8806-2008
4	Weight 重量，kg		/	14.53	---	称重
5	紫外老化（48h） UV aging		/	试验后，试样外观无明显变化	---	GB/T16422.3-2014
6	拉伸强度，MPa Tensile Strength		/	42.9	---	GB/T1040.2-2006
7	拉伸屈服强度，MPa Tensile Yield Strength		/	42.9	---	GB/T1040.2-2006
8	断裂伸长率，% Elongation at break		/	8.1	---	GB/T1040.2-2006
9	弯曲强度，MPa Bending Strength		/	72.4	---	GB/T9341-2008
10	硬度，HD Hardness		/	80	---	GB/T2411-2008
11	简支梁无缺口冲击强度，kJ/m² Notchless Impact Strength of Simply Supported Beam		/	42	---	GB/T1043.1-2008

********以下空白********

2022-GC-0689



国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
检验检测专用章