国家高分子材料质检中心

CMA 231200110732

22402832

检 验 检 测 报 告

Test Report

皖质检字第2024-GC-0318

Report No.

样 品 名 称：鱼鳍式防洪屏内弯板（活动式防洪板）

委 托 单 位：德尼尔科环境技术（苏州）有限公司

受 检 单 位：德尼尔科环境技术（苏州）有限公司

检 验 类 别：委托检验

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司
检 验 检 测 报 告

皖质检字第2024-GC-0318

样品名称 Sample Name	鱼鳍式防洪屏内弯板（活动式防洪板）		商标	/	
生产日期/批号 Production Date/Batch No.	20240313		规格型号 Model No.	FF220N	
受检单位	德尼尔科环境技术（苏州）有限公司				
生产单位 Manufacturer	德尼尔科环境技术（苏州）有限公司				
委托单位名称及地址	德尼尔科环境技术（苏州）有限公司/苏州工业园区兴浦路200号联东U谷7栋4F				
委托人/联系方式	孟伟/0512-67582479				
抽样单位/抽样人	/ //				
抽样日期	----	检验类别	委托检验	到样日期 Date	2024.04.12
样品数量	1	抽样基数	/	检验项目	共11项
样品等级	/	样品编号 Sample No.	2024-GC-0318	样品状态	完好
检验依据 Test Standards	GB/T24218.3-2010《纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》、HG/T2581.1-2009《橡胶或塑料涂覆织物 耐撕裂性能的测定 第1部分：恒速撕裂法》、GB/T24218.1-2009《纺织品 非织造布试验方法第1部分：单位面积质量的测定》、GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》、GB/T1040.2-2022《塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》、试验室推荐方法。				
检测日期	2024.04.12 - 2024.04.26			检测地点	本实验室
检验结论	该样品本次检验数值见附页。 2024 年 04 月 26 日 （复印报告未重盖红色“检验检测专用章”无效）				
备注	挡水面为曲面结构，拼接方式为弹簧锁扣式，底部配有可拆卸柔性材料鱼鳍防渗件，整体外观颜色为红色L型结构，挡板边缘光滑颜色均无气泡；材质为ABS聚酯合金材料。（客户提供）				

批准：吴雄志　　审核：江小平　　编制：[illegible]

国家高分子材料质量检验检测中心(安徽)
安徽省功能高分子材料分析研究有限公司
检 验 检 测 报 告

皖质检字第2024-GC-0318

序号	检 验 项 目 Test Items		技术要求	检验结果 Result	单项评价	检测方法 Test Method
1	PVC面料 PVC Fabric	断裂强力（经向），N/50mm	Fracture Force(warp)	2752	---	GB/T24218.3-2010（100mm/min）
		断裂强力（纬向），N/50mm	Fracture Force(weft)	2208	---	GB/T24218.3-2010（100mm/min）
		撕裂强力（经向），N	Tear Force(warp)	195.1	---	HG/T2581.1-2009 方法B
		撕裂强力（纬向），N	Tear Force(weft)	97.7	---	HG/T2581.1-2009 方法B
		单位面积质量，g/m^2	Mass area ratio	521.6	---	GB/T24218.1-2009
2	ABS塑料材料	拉伸强度，MPa Tensile Strength	/	45.6	---	GB/T1040.2-2022
		重量，kg Weight	/	16.05	---	称重
		底长，mm Depth	/	1201	---	GB/T8806-2008
		宽，mm Width	/	2561	---	GB/T8806-2008
		高，mm Height	/	1000	---	GB/T8806-2008
		厚度，mm Thickness	/	5.2	---	GB/T8806-2008

********以下空白********

2024-GC-0318

